

BOCAHUT

EXPLOITATION DE CARRIERES – FOURS A CHAUX

Tél. : 03 27 56 11 56

Fax : 03 27 56 11 50

FICHE TECHNIQUE

CHAUX VIVE AGRICOLE CALIBREE 2/8 mm

Amendement calcique
correcteur de pH
Chaux en granules de 2/8 mm

Les valeurs spécifiées garanties

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

Généralités

Formule chimique : CaO

Masse volumique en vrac : 0,8 à 1 t/m³

Point de fusion : 2580 °C

Solubilité à l'eau : 1,4 g/l

Composition chimique

CaO : 92%

MgO : 4%


Perte au feu à 1000°C : 3.50%

valeur neutralisante : 96

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Réactivité à l'eau : stockage à l'abri de l'humidité

Formation d'hydroxyde par contact avec l'eau entraînant un dégagement de chaleur :



Analyse granulométrique moyenne :

Tamis (mm)	% passant *
12.5	100
10	100
8	99.2
5	51.3
3.15	11.8
2	2.5
1.25	1.7

* valeurs indicatives non garanties



Certificat N° 2013/37243

Certificat N° 2013/37271

Mis à jour le 18/01/2016

HAUT-LIEU – BP 40051 – 59362 AVESNES SUR HELPE Cédex – TEL : 03.27.56.11.56 – FAX : 03.27.56.11.50

SIRET 445 420 383 00017 – R.C. Avesnes B 445 420 383 – Code NAF 0812Z