

GRAVE 0/20 GNTA

Péetrographie : CALCAIRE DUR VISEEN

Elaboration : TERTIAIRE

GRAVE NON HUMIDIFIEE EN PRODUCTION

CLASSEMENT SELON LES CATEGORIES USUELLES EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 13285 POUR LES GNT :

UF12 - LF4 - OC85 - GA - LA30 - MDE25 - MB2.5 - FI25 - F1

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 20

NF EN 13285 Graves non traitées

GNT3 sauf UF12 (01/01/2005)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Etendue e	6				10	14	16	16				16		16		10	2	0		
Incertitude U	2				2	4	4	4				4		3		2	1	0	0.5	
V.S.S.+U	12.0				24	35	44	56				77		87		100	100	100	3.00	
V.S.S.	10.0				22	31	40	52				73		84		99	100	100	2.50	
V.S.I.	4.0				12	17	24	36				57		68		89	98	100		
V.S.I.-U	2.0				10	13	20	32				53		65		87	97	100		
Ecart-type max	1.82				3.03	4.24	4.85	4.85				4.85		4.85		3.03	0.61	0.00		

Partie informative

Résultats de production

du 03/07/18 au 11/12/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40	MB	VBS
Maximum	9.5	10	13	16	21	29	38	52	57	61	66	71	78	83	89	98	100	100	1.00	0.06
Xf+1.25xEcart-types	8.9	9	11	15	20	26	37	50	54	58	63	70	77	83	89	98	100	100	0.78	0.05
Moyenne Xf	7.6	8	9	13	17	23	33	45	49	52	58	65	73	78	85	96	100	100	0.52	0.03
Xf-1.25xEcart-types	6.3	7	8	11	15	20	28	41	44	47	52	60	69	74	80	93	100	100	0.26	0.01
Minimum	6.0	6	7	9	14	18	25	38	40	46	51	58	66	70	75	90	100	100	0.30	0.02
Ecart-type	1.03	1.0	1.3	1.7	2.2	2.7	3.4	3.4	3.9	4.2	4.3	3.6	3.4	3.3	3.6	2.0	0.1	0.0	0.206	0.013
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22



le Responsable Laboratoire

E. COLIN

(Signature manuscrite)