

0/6.3 mm



Pétrographie : CALCAIRE DUR VISEEN
Elaboration : TERTIAIRE

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 6.3

Norme NF P 18-545 Article 7

a (01/01/2012)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	D/2	3.15	4	5	D	6.3	8	9	10	1.4D	12.5	2D	MB	MBF	
Etendue e	6					20			20				9		2			0				
Incertitude U	2					4			3				2		1			0		0.5	2	
V.S.S.+U	13.0					44			73				99		100			100		2.00	12.00	
V.S.S.	11.0					40			70				97		100			100		1.50	10.00	
V.S.I.	5.0					20			50				87		98			100				
V.S.I.-U	3.0					16			47				85		97			100				
Ecart-type max	1.82					6.06			6.06				2.73		0.61			0.00				

Partie informative

Résultats de production

du 17/12/12 au 29/06/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	9	10	12.5	MB	MBF
Maximum	10.8	12.0	15	18	23	32	50	70	79	87	96	100	100	100	100	1.40	3.30
Xf+1.25xEcart-types	10.2	10.9	13	18	24	31	48	64	75	84	96	100	100	100	100	1.23	2.98
Moyenne Xf	9.0	9.6	11	16	21	28	43	59	69	80	93	100	100	100	100	0.67	2.13
Xf-1.25xEcart-types	7.8	8.3	10	13	18	25	39	53	62	76	90	99	100	100	100	0.10	1.27
Minimum	6.9	7.6	9	12	16	22	39	52	58	75	89	99	100	100	100	0.20	1.30
Ecart-type	0.94	1.07	1.3	1.8	2.4	2.3	3.7	4.3	4.8	3.1	2.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.453	0.685
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15



Moyenne
Fuseau de fabrication
▲ NFP18545/07-1a (01/01/2012)

Autres caractéristiques

Alcali-réaction	P 18-542	Non Réactif au 12/02/2018
Teneur en éléments coquilliers	EN 933-7	0.00 % au 29/06/2018
Impuretés prohibées	P 18-553	0.00 % au 29/06/2018
Teneur en sulfate soluble dans l'acide	EN 1744-1 art12	0.08 % au 12/02/2018
Teneur en soufre total	EN 1744-1 Art.11	0.08 % au 12/02/2018
Teneur en chlorures	EN 1744-1. art7.8 ou 9	< 0.01 % au 12/02/2018
teneur en alcalins libérables	LCPC 37	11.00 mg/kg au 12/02/2018
Polluants organiques	NF EN 1744-1 art.15	Néant au 12/02/2018
Friabilité des sables	P 18-576	47.00 au 12/02/2018
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.73 Mg/m3 au 12/02/2018
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 8 et 9	0.70 % au 12/02/2018
Masse volumique en vrac	EN 1097-3	1.54 Mg/m3 au 25/08/2016

le Responsable Laboratoire

E. COLIN